Produktspezifikation

Sorte	Graspapier FSC naturfarbig (598) 60 g/m²
S4496	**mgl. hydrophob nassfest**

Flächenmasse	g/qm	58 - 62	DIN EN ISO 536:2012
Bruchkraft längs	N/15mm	> 53	DIN EN ISO 1924-2:2009
Bruchkraft quer	N/15mm	> 22	DIN EN ISO 1924-2:2009
Q/L Verhältniss	%	> 40	
Nassfestigkeit	%	> 20	
Reißlänge längs	mtr.	> 6.000	DIN EN ISO 1924-2:2009
Reißlänge quer	mtr.	> 2.500	DIN EN ISO 1924-2:2009
Reißlänge mittel	mtr.	> 4.250	DIN EN ISO 1924-2:2009
Berstdruck absol.	kPa	> 120	DIN EN ISO 2758:2014
Berstdruck rel.	kg/qcm	> 2	DIN EN ISO 2758:2014
Luftdurchlässigkeit nach Bendtsen	ml/min	75 - 150	DIN 53120-1:2018
Wasseraufnahme Cobb 60	g/qm	< 15	DIN EN ISO 535:2014
Farbausblut 24h-Test		5 - 5	DIN EN 646:2006
Wasserabweisung OS		5 - 5	DIN 54515:2009
Wasserabweisung SS		5 - 5	DIN 54515:2009

Produktspezifikation

Sorte	Graspapier FSC naturfarbig (598) 50 g/m²
S4497	**mgl. fettdicht nassfest**

Flächenmasse	g/qm	48 - 52	DIN EN ISO 536:2012
Bruchkraft längs	N/15mm	> 44	DIN EN ISO 1924-2:2009
Bruchkraft quer	N/15mm	> 18,4	DIN EN ISO 1924-2:2009
Q/L Verhältniss	%	> 40	
Nassfestigkeit	%	> 15	
Reißlänge längs	mtr.	> 6.000	DIN EN ISO 1924-2:2009
Reißlänge quer	mtr.	> 2.500	DIN EN ISO 1924-2:2009
Reißlänge mittel	mtr.	> 4.250	DIN EN ISO 1924-2:2009
Berstdruck absol.	kPa	> 125	DIN EN ISO 2758:2014
Berstdruck rel.	kg/qcm	> 2,5	DIN EN ISO 2758:2014
Luftdurchlässigkeit nach Bendtsen	ml/min	100 - 150	DIN 53120-1:2018
Wasseraufnahme Cobb 60	g/qm	15 - 25	DIN EN ISO 535:2014
Farbausblut 24h-Test		5 - 5	DIN EN 646:2006
Fettdichte OS	KIT	4 - 5	TAPPI T-559 cm-12
Fettdichte SS	KIT	4 - 5	TAPPI T-559 cm-12